



Stand: 14.11.2018

Eselsbrücke: **W**irst Du **b**ügeln - **m**usst du **s**piegeln!

	Silhouette			Brother		abziehen	Temperatur	Zeit	Bemerkungen
	Messer	Druck	spiegeln?	Messer	Druck				
Flex S Premium (Stahls)	2	12	ja	1	-2	kalt und warm	160 Grad	5 Sekunden	Meine Lieblingsfolien
Premium Plus Flex (Stretch)	2	13-14	ja	2	-2	kalt	130-150 Grad	5-10 Sekunden	Super für dehnbare Materialien, und Materialien die keine hohen Temperaturen vertragen
Hotmark Flex auch gemusterten Folien (Chemica)	2	12	ja	1	-2	kalt	160 Grad	15-20 Sekunden	extra Dünn (nicht für filigrane Arbeiten)
PM Revolution Flex (läuft aus)	2	12	ja	1	-2	kalt und warm	110-140 Grad	15 Sekunden	Für Nylon, Lycra, Softshell (aber immer erst auf einem Probestück testen)
Nylon (Stahls)	2	18	ja	1	-2	kalt	150	8 Sekunden	Waschbar bis 30 Grad
Edelmetall Flexfolien	2	12	ja	1	-2	warm	160 Grad	15 Sekunden	
Duo Metallic	2	12	ja	1	-2	kalt	160 Grad	10-15 Sekunden	1x pressen metallisch - 2x pressen used look
Rosegold Flex	2	12	ja	1	-2	kalt und warm	145 Grad	15-20 Sekunden	
Watercolour Flex (sowie alle Flex Eigenproduktionen)	2	12	ja	1	-2	warm	160 Grad	15 Sekunden	<b>Bitte flach lagern und sofort nach dem Schneiden entgittern und pressen</b>
Glitzer Mega Funkel	3	28	ja	3	-2	warm	165 Grad	15-20 Sekunden	Auf Glitzer nichts aufpressen! Schnittlinien vorzeichnen falls wenig sichtbar.
Glitter glatt	3	16	ja	2	-2	kalt	160 Grad	15 Sekunden	
Opal Flex	3	24	ja	2,5	-2	warm	160 Grad	10-15 Sekunden	Wie bei Holo vorsichtig waschen, wenn eine der Schichten nicht durchgeschnitten wird, den Druck erhöhen
Reflektive	3	14	ja	2	-2	kalt	140 -150 Grad	10-15 Sekunden	<b>Grüne oder durchsichtige</b> (das variiert) Schutzschicht abziehen. Bitte nicht zu heiss mit dem Bügeleisen, sonst backt die Trägerfolie am Material fest. Auch geeignet für Regenschirme. Nicht dehnbar, also bitte nicht auf Mützen etc.
Glow in the Dark	3	25	ja	2	-2	kalt	150 Grad	5 - dann 15 Sekunden	Folie läd sich bei Tageslicht auf
Silikon 200	3	15	ja	3	-2	kalt	160 Grad	10 Sekunden	wichtig ist kalt abziehen, für Stoppersocken,
Silikon 500	3	27	ja	3,5	-2	kalt	160 Grad	10 Sekunden	verstärkte Hosen, Shirts mit 3D Effekt
Chameleon Folie	2	12	ja	0,5	-2	kalt	160 Grad	10 Sekunden	Überschnitt aktivieren
Flex Satin	2	9	ja	1	-2	kalt	160 Grad	15-20 Sekunden	nicht zu filigrane Dateien
Flex Metallic	2	10	ja	1	-2	kalt	145 -150 Grad	15-20 Sekunden	nicht zu filigrane Dateien
Holo und Effect	3	32	ja	2	-2	kalt	150 Grad	10 Sekunden	beim Waschen auf Links drehen
Duo Flex	4	30	ja	4	-2	kalt	160 Grad	20 Sekunden	hoher Druck beim Pressen erforderlich
3D	3	30	nein	2	-2	heiss	160 Grad	2x 30 Sekunden	Transferfolie nötig
Flockfolien S	3	33	ja	3	-2	kalt	160 Grad	15 Sekunden	Auf Flock nichts aufpressen!!!
Watercolour Flock (sowie alle Flock Eigenproduktionen)	3	30	ja	2	-2	kalt	160 Grad	15 Sekunden	Auf Flock nichts aufpressen!!!
Upperflock	2	30	ja	2	-2	kalt	160 Grad	15-20 Sekunden	dünne Flock
Sublistop (Stahls)	2	18	ja	2	-2	kalt	140 Grad	8 Sekunden	Für Nylongewebe
CAD Cut Adhesive	2	10	ja	2	-2	kalt und warm	150 Grad	10 Sekunden	zum veredeln mit Glitzerpuder und Hotfoils
Hotfoils / Veredelungsfolie	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	kalt	150 Grad auf CAD CUT 190 auf schwarzer Flex S	20 Sekunden	wirklich erst kalt abziehen
Vinylfolien	2	10	nein	1	0				Transferfolie wird benötigt
Adhensionsfolie	4	25	nein	2	0				Fensterfolie Print and Cut ist möglich!
Holzdekor "Folie"	5	31	nein	4 (4,5)	1				Nutzt Papiermotive, übertragen mit Transferfolie wie bei Vinyl ist nicht möglich. Tobt Euch aus, das Material ist genial.
Strass	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	warm	160 Grad	ab 10 Sekunden je nach SS Grösse je Grösser desto länger	Schablonen mit Flock erstellen (spiegeln nicht vergessen) - transfer mit der Magic Mask aufs Textil - NICHT auf Folie pressen
Sparkle Plus	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	warm	160 Grad	15 Sekunden	Schutzfolie vorher abziehen! Mit der Schere zurecht schneiden

**WICHTIG**  
Die Angaben sind Herstellerangaben und Richtwerte für die keine Garantie übernommen werden kann.  
Messereinstellung abhängig von Abnutzung (Testschnitt @)

Temperaturen und Zeiten einhalten  
Bei Fehlern mit dem Bügeleisen entfernen (von hinten anwärmen und von vorne abziehen)  
Waschen erst nach 24 h wenn die Folie sich mit dem Textil verbunden hat, nicht in den Trockner  
Waschbar bei 40 Grad (Flex S und Flock sogar bei 60 Grad)